

593 环氧固化剂

1. 使用比例

E-51 环氧树脂: 593B 固化剂=100 克: 25 克-30 克 (重量比)

E-44 环氧树脂: 593B 固化剂=100 克: 22 克-28 克 (重量比)

2. 固化条件

25 度/12-24 小时 或 60 度/1-2 小时

3. 主要技术指标:

外观: 无色透明液体

色号: ≤ 2 (加德纳法)

胺值: 600-700mgKOH/g

4. 可使用时间

25°C 为 30 分钟

5. 产品用途

适用于模具浇铸、粘胶、密封、防腐涂料、土木建筑等。593 固化剂广泛用于电子元器件及零部件的灌封与包装; 用于建筑材料修补; 在大型建筑群、大桥和地下设施中作为粘合用的固化剂; 还用于环氧防腐涂料。近年来, 593 固化剂以其优良的透明性被广泛用于纽扣、皮带、保密箱等装饰涂料及文物保护等领域。

6. 包装: 5KG/桶, 20KG/箱



备注: 以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25°C 时测试之典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时, 以实测数据为准。