

PU-001A 聚氨酯胶配方表

序号	材料名称	材料代号	每吨用量 (KG)
1	二羟基聚氧化丙烯醚, M-1000	N-210	775.20
2	甲苯二异氰酸酯	TDI	224.80
配方说明	将 1 号与 2 号混合搅拌于(80±5)℃保温 3h 配成预聚物		
备注	在余压 667Pa 下脱气 20min		

PU-001B 聚氨酯胶配方表

序号	材料名称	材料代号	每吨用量 (KG)
1	3, 3, 4, 4' 一二氯二氨基二苯甲烷	MOCA	1000
配方说明			
备注			

使用比例:

PU-001A: PU-001B=100 克: 16.8 克, 混合均匀, 于(110±5)℃固化 3h。

性能: 粘接拉伸强度 18~200MPa, 剥离强度 1.5~2.0MPa。

用途: 用于金属、塑料、橡胶、陶瓷的粘接。