

4082 促进剂 (用于 D-230、D-400 聚醚胺固化剂)

产品编号: HS-AC-003

中文名称: 4082

环氧树脂固化促进剂 4082 可在室温促进聚醚胺 D-230、D-400、D-2000 等, 效果大大优于壬基酚!

典型物性:

外观: 无色至微黄色透明液体

粘度: MPa·s /25℃ 100-180

固含量: % ≥ 96

含水率: % ≤ 0.2

比重: @25℃ 0.98

应用:

促进聚醚胺 D-230 快速固化

添加量: 3~10%

举例: E-51 环氧树脂: 100 克 D-230: 32 克 4082: 3 克

凝胶时间 (150 度): 110 秒

固化条件: 25 度 24 小时完全固化

包装:

20KG/塑桶 或 200KG/铁桶

注意:

4082 促进剂对皮肤与眼睛有中等程度刺激,如果接触皮肤,用肥皂清洗,如果接触眼睛,立即用水冲洗并就医。