

## 6101 环氧树脂、E-44 环氧树脂

产品编号: HSEP-0002

中文名称: 6101 环氧树脂、E-44 环氧树脂

CAS NO.: 61788-97-4

一、简介 联系人:金银山 先生 手机:18955005198 (微信)

E-44 环氧树脂即 6101 环氧树脂是用途最广、用量最大的品种, 特别适合制备云母绝缘材料、环氧玻璃钢绝缘板及增强材料。由于其粘度适中, 作为手糊法玻璃钢防腐衬里材料尤为合适, 是大型水泥槽、铁贮缸、槽车等要求防腐时的首选材料。用 E-44 配以常温固化剂及活性稀释剂, 就能以简便的手工操作使玻璃布牢固地粘贴在被衬材质的表面, 形成环氧玻璃钢防腐层。因而广泛用于化工厂、酒厂、污水处理装置等要求防腐的场合。E-44 环氧树脂也适合制备无溶剂或少溶剂涂料, 该涂料防腐能力强, 施工时对环境污染小。

二、销售规格: E-44 环氧树脂技术指标

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 外观 Appearance                        | 无明显机械杂质、微黄透明<br>no visible mechanical impurity |
| 环氧值 (eq/100g)Epoxi de Value          | 0.41—0.47                                      |
| 无机氯值 (eq/100g)Unhydrol ytic Chlorine | 0.03   |
| 有机氯值 (eq/100g)Hydrol ytic Chlorine   | 0.014  |
| 挥发物 (%) Volatile                     | ≤1   |
| 色泽号 Colour                           | ≤6   |
| 软化点 (°C) Softening Point             | 12--20   |

三、. 注意事项:

产品贮存期见包装桶。

四、 包装规格:

20KG 或 220KG/铁桶。

\*注: 以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25℃时测试之典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时, 以实测数据为准。